



Alumol

RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO

DESCRIPCION

El **Alumol** es un recubrimiento protector con acabado superficial de aluminio y con base asfáltica, reflectivo y de baja viscosidad.

USOS

- Como capa protectora sobre reductores de permeabilidad asfálticos.
- Para reducir la temperatura interior en edificaciones techadas con láminas de asbesto-cemento, zinc, concreto, etc.
- Como protección de estructuras metálicas expuestas al medio ambiente.

VENTAJAS

- Refleja los rayos solares, disminuyendo la temperatura interior.
- Protege los reductores de permeabilidad asfálticos de la acción de los rayos del sol, aumentando su durabilidad.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Recubrimiento anticorrosivo y de baja permeabilidad.
- Excelente adherencia a los materiales de construcción.
- No requiere primario.
- Fácil de aplicar.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo, grasas, óxido u otras materias extrañas. Las reducciones permeables asfálticas deben dejarse secar aproximadamente 5-6 días (a 20°C) antes de aplicar **Alumol**.

Preparación del producto:

El **Alumol** viene listo para su uso. Para obtener una superficie de color uniforme remezcle muy bien el producto antes y durante su aplicación.

Aplicación:

La aplicación puede hacerse con brocha o rodillo de felpa, cubriendo uniformemente la superficie. Lave las herramientas con **Sika Limpiador** cuando el producto aún esté fresco.

Rendimiento:

Sobre metales:	aprox. 11 m ² /l
Sobre una base asfáltica:	aprox. 8 m ² /l
Sobre un mortero o concreto:	aprox. 5 m ² /l

DATOS TECNICOS

Color:	Plateado.
Densidad:	0,91 kg/l aprox.
Secado al tacto:	30 min. aprox. a 20°C
Temperatura de aplicación:	+5°C a +40°C
Temperatura de servicio:	+5°C a +60°C

PRECAUCIONES

- El producto contiene solventes volátiles por lo cual hay que preveer una ventilación adecuada en recintos cerrados.
- No exponga el producto al fuego directo.
- Para la aplicación de la capa protectora final de **Alumol** en sistemas de reducción de permeabilidad asfálticos, el tiempo de espera es de 5 a 6 días para el secado total de las capas asfálticas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Proveer una ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con la piel quitar la ropa empapada o manchada, no dejar secar y lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir inmediatamente al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

ALMACENAMIENTO

Un año en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo.

DCT-HT-8030-12-99

ADVERTENCIA:

Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de Sika. La información que suministramos es correcta de acuerdo con nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al **Departamento Técnico de Sika**.

Regional Guadalajara:
Calle Toneles No. 2761
Fracc. Industrial El Álamo
Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44490
Tels. y Fax: (01 3) 666-28-02,
666-28-03, 666-28-05.
E-mail: sikagdl@sika.com.mx

Regional Hermosillo:
Periférico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C.P. 83200
Tels. y Fax: (01 6) 260-51-00,
218-50-55.
E-mail: sikahto@sika.com.mx

Regional Bajío:
(Oficinas Generales y Planta)
Carretera Libre a Celaya Km 8,5
Fracc. Ind. Balvanera C.P. 76920
Corregidora, Querétaro.
Tels.: (01 4) 238-58-00, 225-01-22.
Fax: (01 4) 225-05-37.
E-mail: bajio.regional@mx.sika.com

Regional Monterrey:
Tercera Avenida No. 981
Col. Zimix Norte
Santa Catarina, Nuevo León.
C.P. 66350
Tels.: (01 8) 390-19-06, 390-19-07.
Fax: (01 8) 390-19-08.
E-mail: sikamty@sika.com.mx

Regional Naucalpan:
Blvd. Manuel Ávila Camacho No.675
Fracc. Ind. Alce Blanco
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53370
Tels.: (01) 5576-90-00, 5576-63-11.
Fax: (01) 5576-61-45.
E-mail: sikanau@sika.com.mx