

KEMPACT® H

ENDURECEDOR FERROSO PARA PISOS DE CONCRETO

TIPO DE PRODUCTO

KEMPACT H es un endurecedor con agregado ferroso granulado de alta resistencia mecánica y a la abrasión, listo para usarse.

CAMPO BÁSICO DE APLICACIÓN

KEMPACT H superficialmente endurece los pisos de concreto para:

- Bodegas.
- Almacenes.
- Industrias.
- Talleres.
- Zonas de carga.
- Plazas.
- Terminales de transporte.
- Todo tipo de superficies horizontales de concreto que se requiere endurecer.

PROPIEDADES

- Incrementa la resistencia a la abrasión y al impacto.
- Aumenta la vida útil del piso.
- Reduce costos de mantenimiento.
- Facilita la limpieza.
- Es un sistema muy económico.

INSTALACIÓN

Una vez que el piso ha sido terminado siguiendo los procedimientos normales de construcción de pisos de concreto, e inmediatamente después de que la superficie pierde el brillo de la exudación del agua, se debe aplicar KEMPACT H en dos etapas:

Primera Etapa

- Aplique el 50% de la cantidad requerida esparciéndola sobre la superficie.
- Para obtener la correcta compactación de KEMPACT H, utilice una llana de madera frotando y golpeando suavemente la superficie.

Una vez que visualmente se observa la saturación de agua sobre la aplicación se procede a la segunda etapa.

Segunda Etapa

- Se esparce sobre la superficie el otro 50 % de KEMPACT H siguiendo el procedimiento anterior.
- Cuando el producto esté totalmente integrado y se observe la saturación de agua, proceda a dar el acabado final que esté especificado.

RECOMENDACIONES

- Seguir las recomendaciones y normas ACI para la construcción de pisos de concreto.
- No agregar más agua durante la aplicación de KEMPACT H.
- La aplicación extemporánea de KEMPACT H puede generar descascaramientos discontinuos o generales.
- No aplicar en concretos que contengan más del 3% de aire incluido.

REV: 03.11

61

DATOS TÉCNICOS

KEMPACT® H

CURADO

Proteja y cure la superficie de concreto después de dar el acabado final; utilice para ello KEMKURE AB curador base agua de alta eficiencia.

PRESENTACIÓN

- Saco de 20 kg
- **Color:** Gris concreto

Tiempo de vida: 3 meses, almacenado en su saco original, bajo techo en lugar fresco y seco

RENDIMIENTO

TIPO DE USO	KEMPACT H Kg/m ²
Servicio ligero	2.5 a 4
Servicio mediano	4.5 a 6
Servicio pesado	6.5 a 8

PRECAUCIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- Se recomienda su uso con buena ventilación