

KEMPACT® KH

ENDURECEDOR SELLADOR PARA PISOS DE CONCRETO

TIPO DE PRODUCTO.

KEMPACT KH es líquido incoloro que reacciona con los compuestos libres resultantes de la hidratación del cemento, produciendo un endurecimiento y sellado en las superficies de concreto.

CAMPO BÁSICO DE APLICACIÓN

KEMPACT KH endurece, sella y da brillo superficialmente a los pisos de concreto para:

- Almacenes.
- Industrias.
- Centros de distribución.
- Zonas de carga.
- Bodegas.
- Plazas comerciales
- Terminales de transporte.
- Talleres.
- Embotelladoras.
- Gasolineras.
- Todo tipo de superficies horizontales de concreto que se requiera endurecer y sellar.

PROPIEDADES

- Incrementa la resistencia a la abrasión y al impacto, aumentando la vida útil del piso.
- Reduce costos de mantenimiento.
- Mejora la apariencia de los pisos.
- Disminuye la absorción de grasas y contaminantes.
- Base agua, no contamina.

INSTALACIÓN:

Concreto nuevo

Una vez que el piso ha sido terminado siguiendo los procedimientos normales de construcción de pisos de concreto y que soporte el paso de personas, aplique KEMPACT KH sobre la superficie; extienda y talle con cepillo toda la superficie de concreto hasta que empiece a espesar (30 a 40 minutos); retire el producto con jalador de hule sin dejar charcos de material.

Concreto viejo

Lave perfectamente la superficie eliminando el polvo, manchas de llantas, residuos de curadores, grasas, aceites o cualquier otro contaminante; aplique KEMPACT KH siguiendo las instrucciones de instalación para concreto nuevo.

RENDIMIENTO

En superficies pulidas KEMPACT KH debe proteger de 4 a 5 m² por litro

Manos adicionales

La aplicación de manos adicionales le dará a los pisos de concreto mayor endurecimiento y brillo superficial. Para asesoría consulte con su distribuidor KEMPRO

RECOMENDACIONES

- Agite el producto en el envase antes de su uso.
- Deje pasar 24 horas después de la aplicación para permitir tráfico sobre el piso.

DATOS TÉCNICOS

KEMPACT® KH

| PROPIEDAD | METODO DE PRUEBA | TESTIGO | MUESTRA KEMPACT KH |
|---------------------------|--|----------|--------------------|
| Retención de humedad | ASTM C 156 | 91.56 gr | 61.9 gr |
| Resistencia a la abrasión | Taber CS 17 wheel 1000 gr para 1000 revoluciones | 100 % | 74 % |

Pruebas elaboradas en laboratorio sobre muestras de 7 días de edad.

- No deje residuos o charcos de KEMPACT KH, ya que esto genera manchas blancas sobre la superficie.
- Un tallado uniforme mecánico le dará más brillo a la superficie del piso.
- Una superficie porosa con mal acabado y pulido deficiente afectará el efecto final de KEMPACT KH.
- En caso de que aparezcan manchas blancas sobre la superficie en el momento de la aplicación, talle y lave con abundante agua el área afectada hasta que éstas desaparezcan.
- Evite el contacto con superficies de vidrio, aluminio y metal. Lave con abundante agua si esto sucede.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 L.
- Tambor de 200 L
- **Color:** claro, al secar es transparente

Tiempo de vida: un año almacenado en su envase original cerrado, en un lugar fresco y seco

Contenido de VOC: 0.0 gr/L

PRECAUCIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- Lave con agua los accesorios utilizados para su aplicación.
- No es tóxico.
- Use lentes durante su aplicación.