

KEMPRIMER® PS

PRIMARIO EPOXICO PARA SELLADORES

TIPO DE PRODUCTO

KEMPRIMER PS es un material epóxico que cura y endurece a partir de que son mezclados sus dos componentes.

CAMPO DE APLICACIÓN

KEMPRIMER PS forma una película como puente de adherencia entre las caras de las juntas en concreto y el sellador, principalmente cuando éstas tienen presencia de humedad.

INSTALACIÓN

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

Las juntas deben estar perfectamente limpias libres de grasa, de curadores, impermeabilizantes, pinturas y partículas sueltas.

Utilice **KEMFOAM CC** (cordón de espuma de polietileno) para dar una profundidad uniforme y a la vez evitar la adherencia en la parte baja de la junta.

No se usen otro tipo de rellenos bituminosos o impregnados.

APLICACIÓN

KEMPRIMER PS se aplica con brocha sobre la superficie de la junta, dejando una capa delgada y uniforme (no aplique una capa gruesa).

RENDIMIENTO

KEMPRIMER PS cubre el equivalente a 7m² por litro; únicamente se requiere una aplicación.

CURADO

Deje secar **KEMPRIMER PS** mínimo 3 horas, aplique el sellador después de ese tiempo, sin exceder las 24 horas.

DATOS TÉCNICOS

| PROPIEDAD | MÉTODO DE PRUEBA | RESULTADO |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Consistencia | | Fluida |
| Viscosidad, mezclado a 25°C | BROOKFIELD | 54 cps |
| Tiempo de aplicación a 25°C | | 6-8 Horas |
| Tiempo para sellar | | 3 horas mínimo 24 horas máximo |
| Relación de mezcla | | 1 a 1 |

PRESENTACIÓN:

- Kit de 1 litro (A+B)
- Color: ámbar transparente

Tiempo de vida: un año almacenado en su envase original en un lugar fresco y seco.

LIMPIEZA DE EQUIPO

Las brochas y herramientas se limpian con **KEMSOL V**.

PRECAUCIONES

- Siga los procedimientos normales de seguridad.
- No lo deje al alcance de los niños.