

KEMPRIMER[®] RP

PRIMARIO EPÓXICO PARA SUPERFICIES DE CONCRETO

TIPO DE PRODUCTO

KEMPRIMER RP es un material epóxico que cura y endurece a partir de que son mezclados sus dos componentes.

CAMPO DE APLICACIÓN

KEMPRIMER RP es un promotor de adherencia entre las superficies de concreto y los sistemas de recubrimientos epóxicos o poliuretanos.

INSTALACIÓN

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar perfectamente limpia, libre de grasa, de curadores, impermeabilizantes, pinturas y partículas sueltas.

APLICACIÓN

KEMPRIMER RP se aplica con brocha, rodillo o equipo de aire.

CURADO

Deje secar **KEMPRIMER RP** entre 4 y 16 horas antes de aplicar el siguiente recubrimiento.

RENDIMIENTO

KEMPRIMER RP cubre 7 m² por litro; únicamente se requiere una aplicación.

Superficies porosas pueden requerir mayor cantidad de material, reduciendo el rendimiento.

RECOMENDACIONES

- Si por alguna razón se deja secar más de 24 horas (superficies vidriadas), tiene que lijar hasta dejar sin brillo (mate) y volver a aplicar.
- La superficie cubierta con **KEMPRIMER RP** debe estar libre de solventes y ligeramente pegajosa antes de aplicar el recubrimiento.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADO
Consistencia		Fluida
Viscosidad a 25°C	BROOKFIELD	60 cps
Tiempo de aplicación de la siguiente capa		4 horas mínimo 24 horas máximo
Relación mezcla A + B		1 a 1 en volumen

LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpie el equipo utilizado antes de que endurezca; utilice **KEMSOL**.

PRESENTACIÓN

- Kit de 5.7 litros (A+B)
 - Color: ámbar transparente
- Tiempo de vida: un año almacenado en su envase original en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES

- Utilice lentes de seguridad
- Siga los procedimientos normales de seguridad.
- No lo deje al alcance de los niños.