

KEMREP® 12 S**SELLADOR PROTECTOR REPELENTE PARA ACABADOS****TIPO DE PRODUCTO**

KEMREP 12 S es un sellador protector y repelente base solvente, de aplicación vertical.

CAMPO DE APLICACIÓN

KEMREP 12 S se utiliza para proteger superficies verticales ya sean nuevas o viejas en interiores o exteriores como:

- Concreto aparente
- Piedra natural.
- Block.
- Tabique y ladrillo aparente.
- Cantera.
- Acabados artificiales.
- Mármol sin pulir.

PROPIEDADES

- Repelencia total al agua.
- No forma película continua.
- Disminuye la formación de eflorescencia.
- No modifica el acabado original.
- Permite que la superficie transpire.
- Disminuye la formación de hongos
- Repele el polvo y hollín.
- No mancha.
- No altera el color.
- Económico por durabilidad.
- Fácil de aplicar.

INSTALACION**Preparación de la superficie.**

Las superficies que a ser protegidas con **KEMREP 12 S** deben estar limpias, libres de materiales ajenos al sustrato como polvo, compuestos de curado, desmoldantes, grasas, aceites, pinturas o cualquier otro contaminante.

APLICACIÓN

KEMREP 12 S se aplica con equipo de presión de aire, rodillo o brocha.

Inicie la aplicación de arriba hacia abajo cubriendo uniformemente toda la superficie, deje secar 8 horas antes de aplicar la segunda mano.

Si la superficie es muy porosa, aplique una tercera mano.

Cubra la partes que no va a aplicar.

RENDIMIENTO

TIPO DE USO	m2 / litro
Concreto aparente	3 a 5
Block	3 a 5
Tabique natural	1 a 2
Piedra natural	3 a 5
Acabados artificiales	4 a 6
Acabados concreto poroso	1 a 2

Estos rendimientos son una guía, recomendamos efectuar una aplicación de prueba para cuantificar el consumo de acuerdo al sustrato tratado.

DATOS TÉCNICOS**KEMREP® 12 S****RECOMENDACIONES**

- Agite el producto antes de usar.
- Cierre perfectamente el tambor después de utilizarlo.
- No se aplique cerca de flamas, puntos de ignición o de altas temperaturas.
- Si la preparación de la superficie se realiza con equipo de presión, espere de 3 a 4 días antes de hacer la aplicación.
- Si el sustrato tiene grietas, resane y deje curar por 3 o 4 días antes de la aplicación.
- No sella grietas ni fisuras.
- Cubra cristales y perfiles para que no sean cubiertos o salpicados de **KEMREP 12 S**.
- Limpie mecánicamente la superficie para quitar manchas y material suelto y ajeno al sustrato.
- En áreas con mucho polvo se recomienda sopletear con aire seco a presión.
- No aplique **KEMREP 12 S** sobre superficies de concreto que tengan menos de 28 días.
- La aplicación con pistola de aire debe ser uniforme y sin chorros.

- No utilice detergentes o limpiadores químicos para la limpieza de la superficie.
- Los consumos pueden variar dependiendo de la rugosidad y absorción de la superficie.
- No aplique **KEMREP 12 S** si hay amenaza de lluvia.
- En caso de que exista lluvia no aplique el producto hasta que la superficie este seca (2 o 3 días)

PRESENTACIÓN

- Porrón de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.
- **Color:** transparente.

Tiempo de vida: un año almacenado en su envase original cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES

- Siga los procedimientos correspondientes en el manejo de tambores.
- **KEMREP 12 S** es un producto flamable por lo que no debe estar cerca de flama ni de ninguna otra fuente de ignición.
- No se almacene a la intemperie.