



Recubrimiento Protectivo Rojo

Pintura Protectora para Sistemas de
Impermeabilizaciones Asfálticas

DESCRIPCION

Pintura protectora emulsionada con base en resinas vinyl/acrílica, pigmentada, elástica, de baja viscosidad.

USOS

Como recubrimiento protector y acabado de impermeabilizaciones asfálticas. También puede usarse como membrana impermeable sobre losas y enladrillados o pintura decorativa para muros y fachadas.

VENTAJAS

- Por su baja viscosidad permite su aplicación por medio de aspersor de baja presión.
- Es de gran resistencia al intemperismo y su color permanece por largo tiempo.
- No pierde su elasticidad y tiene alta reflectividad a los rayos solares, lo que protege de la acción degradante a los materiales cubiertos con esta membrana.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie asfáltica deberá estar limpia, seca, libre de agua o solventes.

La superficie de concreto y enladrillado deberá estar limpia, seca y libre de agua encharcada.

Preparación del producto:

El **Recubrimiento Protectivo Rojo** viene lista para su uso. Remezclar el producto antes de la aplicación.

Aplicación:

La aplicación se puede hacer con aspersor de baja presión, brocha de pelo o rodillos, cubriendo toda el área a tratar en una sola mano y con el rendimiento indicado.

Si se usa sobre enladrillado, concreto u otro material absorbente, deberá darse una primera mano con el material diluido en agua en proporción 1:1 y cuando

éste haya secado aplicar una segunda mano con el material sin diluir. La limpieza de herramientas se efectúa con agua cuando el producto está aún fresco, el material endurecido se remueve con **Sika Limpiador**.

Rendimiento:

Cuando se aplica sobre sistemas de impermeabilización asfáltica, cubre de 3 a 4 m²/l. Sobre enladrillado cubre de 2 a 3 m²/l.

DATOS TECNICOS

Colores:	Rojo, blanco.
Densidad:	1,2 kg/l
Temperatura de aplicación:	+5°C a +40°C

PRECAUCIONES

No se use diluido sobre superficies asfálticas. Para la aplicación de la capa protectora final, **Recubrimiento Protectivo Rojo**, en sistemas de Impermeabilización asfáltica, el tiempo de espera es de 5 a 6 días para el secado total de las capas asfálticas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir inmediatamente al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

ALMACENAMIENTO

Un año en su envase original, en lugar fresco y bajo techo.

DCT-HT-5161-10-01

ADVERTENCIA: Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de Sika. La información que suministramos es correcta de acuerdo a nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, o si son utilizados en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al **Departamento Técnico de Sika**.

Sika Mexicana S.A. de C.V.

Oficinas Generales y Planta:
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
Corregidora, Querétaro. C. P. 76920
Tel.: (01 442) 238-58-00
Fax: (01 442) 225-05-37
www.sika.com
E-mail: sikamex@sika.com.mx

Regional Sureste.

Ejército Mexicano Lote No.2
Col. Ejido 1° de Mayo Norte.
Boca del Río, Ver. C. P. 94297
Tel./Fax: (01 229) 921-82-79 y
921-86-79

E-mail: sikaver@sika.com.mx

Regional Bajío

Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
Corregidora, Querétaro. C. P. 76920
Tels.: (01442) 238-58-12,
238-58-16,
238-58-15 y
238-58-00
Fax: (01 442) 238-58-16 y
225-05-37
E-mail: bajio.regional@mx.sika.com

Regional Monterrey

Tercera Avenida No. 981
Col. Zimix Norte
Santa Catarina, Nuevo León.
C. P. 66350
Tel.: (01 81) 83-90-19-06 y
83-90-19 07
Fax: (01 81) 83-90-19-08
E-mail: sikamty@sika.com.mx

Regional Guadalajara

Calle Toneles No.2761
Fraccionamiento Industrial El Álamo
Guadalajara, Jalisco. C. P. 44490
Tel./ Fax: (01 33) 36-66-28-02 ,
36-66-28-03 y
36-66-28-05

E-mail: sikagdl@sika.com.mx

Regional Hermosillo

Periférico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C. P. 83200
Tel./Fax: (01 66) 22-60 51 00,
22-18-50-54 y
22-18-50-55
E-mail: sikahmo@sika.com.mx

Regional Naucalpan

Bldv. Manuel Ávila Camacho No. 675
Fraccionamiento Industrial Alce Blanco
Naucalpan, Edo. de México. C. P. 53370
Tel.: (01 55) 55-76 90 00 y
55-76-63-11
Fax: (01 55) 55-76-61-45

E-mail: sikanau@sika.com.mx

Regional Tijuana

Av. Abelardo L. Rodríguez No.10722
Local B, Zona Río. Tijuana, B.C.
C. P. 22320
Tel./Fax: (01 664) 634-76-95,
634-76-96 y
634-76-97

E-mail: sikatij@sika.com.mx