

Sigunit® L50 AFX

Aditivo acelerante libre de álcalis para concreto y mortero lanzado.

Descripción	Aditivo líquido acelerante de fraguado libre de álcalis , especialmente indicado para trabajos a realizarse con concreto o mortero lanzado, tanto por vía seca como húmeda.								
Usos	El Sigunit-L50 AFX puede usarse en la elaboración de concretos y mortero lanzados por todos los métodos existentes (vía seca y vía húmeda) donde se requiera la consolidación de rocas y taludes y altas resistencias iniciales.								
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">■ Libre de álcalis.■ Mejora la adherencia entre el material proyectado y el sustrato.■ Aumenta la impermeabilidad del concreto lanzado.■ Reduce el rebote durante el lanzado.■ Ofrece altas resistencias tempranas y finales a la compresión.■ Permite la aplicación de mayores espesores en vertical o sobre cabeza.								
Modo de Empleo									
Aplicación del producto	El aditivo acelerante Sigunit-L50 AFX se agregará, sea cual sea el método de lanzado mediante un dosificador para aditivo liquido del tipo Aliva AL-403 o similar.								
Dosificación	En cualquier caso la dosis del Sigunit-L50 AFX estará entre el 4 y el 8 % del peso del cemento.								
Datos Técnicos	<table><tr><td>Tipo:</td><td>Sustancias inorgánicas especiales.</td></tr><tr><td>Color:</td><td>Verde</td></tr><tr><td>Densidad:</td><td>1.47</td></tr><tr><td>pH</td><td>Menor a 7,0</td></tr></table>	Tipo:	Sustancias inorgánicas especiales.	Color:	Verde	Densidad:	1.47	pH	Menor a 7,0
Tipo:	Sustancias inorgánicas especiales.								
Color:	Verde								
Densidad:	1.47								
pH	Menor a 7,0								
Precauciones	La dosis óptima se debe determinar mediante ensayos con los materiales y las condiciones de la obra.								
Medidas de Seguridad	En caso de contacto con la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lave enseguida con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite ayuda médica. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.								
Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de (6) seis meses en su empaque original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales de productos químicos.								
Advertencia	Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de Sika . La información que suministramos es correcta de acuerdo a nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, o si son utilizados en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al Departamento Técnico de Sika .								



Construcción



Sika Mexicana S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
01 800 123 7452

Planta y Regional Bajío
Tel:(442) 2 38 58 00
Fax: (442) 2 25 05 37
bajio.regional@mx.sika.com

Regional Naucalpan
Tel: (55) 55 76 90 00 y 63 11
Fax: (55) 55 76 61 45
naucalpan.regional@mx.sika.com

Regional Guadalajara
Tel/Fax: (33) 36 66 28 02, 03 y 05
guadalajara.regional@mx.sika.com

Regional Monterrey
Tel: (81) 83 90 19 06 y 07
Fax: (81) 83 90 19 08
monterrey.regional@mx.sika.com

Regional Veracruz
Tel/Fax: (229) 921 82 79 y 86 79
sikaver@sika.com.mx

Regional Hermosillo
Tel/Fax: (662) 260 51 00
218 50 54 y 55
hermosillo.regional@mx.sika.com

Regional Tijuana
Tel/Fax: (664) 634 76 95, 96 y 97
sikatij@sika.com.mx

Subregional Los Cabos
Tel/Fax: (624)146 97 35 y 142 26 88
loscabos.regional@sika.com.mx
Sigunit L50 AFX