



Sikafloor® EpoCem® Modul

IMPRIMANTE PARA LA LINEA EPOCEM

DESCRIPCION

Dispersión de resina epóxica, con base acuosa, libre de solventes, de dos componentes.

USOS

Forma parte de toda la línea EpoCem: **Sikafloor 81/82/83 Sikaguard-720 EpoCem, SikaTop Armatec 110 EpoCem.**

Como imprimante de **Sikafloor 81/82.**

Como sello antipolvo de losas de concreto o mortero.

VENTAJAS

Excelente adherencia para la colocación de **Sikafloor-81/82** sobre soportes cementosos.

Se puede aplicar sobre superficies de concreto o mortero húmedas o de corta edad (3 días).

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

La superficie de concreto o mortero debe estar sana, limpia y sin partes sueltas o mal adheridas. Puede estar seca o húmeda pero sin encharcamientos.

Preparación del producto

Agitar el componente A en su empaque, verter en el recipiente plástico del componente B y mezclar vigorosamente hasta garantizar una mezcla homogénea como mínimo durante 30 segundos.

Aplicación

Aplicar con brocha o rodillo de pelo medio, extendiéndolo uniformemente sobre toda la superficie sin dejar encharcamientos.

Consumo:

0,2 – 0,3 kg/m² según las características del sustrato. En el caso de sustratos muy absorbentes o porosos requieren de dos capas del primario.

DATOS TECNICOS

Color: líquido lechoso.

Densidad: 1,04 kg/l

Vida en el recipiente: 45 minutos a 20°C

Precaución: El término de la vida en el recipiente no es detectable.

Relación de mezcla:

Comp A:B = 1,14:2,86 (En peso y en volumen)

Tiempo de espera antes de aplicar el revestimiento: mínimo una (1) hora, máximo tres (3) horas.

Límites de aplicación

Temperatura mínima del sustrato: 8°C y 3°C por encima de la temperatura de rocío.

PRECAUCIONES

No adicionar agua a la mezcla.

Después de mezclar los componentes, debe utilizarse el producto en el lapso de vida en el recipiente (45 minutos a 20°C), el producto que no pueda aplicarse en este tiempo debe desecharse. El término de la vida en el recipiente no es detectable.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Componentes A y B:

Proveer una ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con la piel quitar inmediatamente la ropa empapada o manchada, no dejar secar, lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón y, si se presentan síntomas de irritación, acudir al médico. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir inmediatamente al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito, requerir inmediatamente ayuda médica. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

ALMACENAMIENTO

Nueve (9) meses en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo.

DCT-HT-6100-06-00

ADVERTENCIA:

Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de Sika. La información que suministramos es correcta de acuerdo con nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al **Departamento Técnico de Sika**.

Regional Guadalajara:

Calle Toneles No. 2761
Fracc. Industrial El Álamo
Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44490
Tels. y Fax: (01 3) 666-28-02,
666-28-03, 666-28-05.
E-mail: sikagdl@sika.com.mx

Regional Hermosillo:

Periférico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C.P. 83200
Tels. y Fax: (01 6) 260-51-00,
218-50-55.
E-mail: sikahto@sika.com.mx

Regional Bajío:

(Oficinas Generales y Planta)
Carretera Libre a Celaya Km 8,5
Fracc. Ind. Balvanera C.P. 76920
Corregidora, Querétaro.
Tels.: (01 4) 238-58-00, 225-01-22.
Fax: (01 4) 225-05-37.
E-mail: bajio.regional@mx.sika.com

Regional Monterrey:

Tercera Avenida No. 981
Col. Zimix Norte
Santa Catarina, Nuevo León.
C.P. 66350
Tels.: (01 8) 390-19-06, 390-19-07.
Fax: (01 8) 390-19-08.
E-mail: sikamty@sika.com.mx

Regional Naucalpan:

Blvd. Manuel Ávila Camacho No.675
Fracc. Ind. Alce Blanco
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53370
Tels.: (01) 5576-90-00, 5576-63-11.
Fax: (01) 5576-61-45.
E-mail: sikanau@sika.com.mx