



Sikalite®

IMPERMEABILIZANTE PARA
MORTERO Y CONCRETO

DESCRIPCION

Aditivo en polvo listo para usar y obtener concretos impermeables. **Libre de cloruros.**

USOS

Para impermeabilizar concretos y morteros de cimentaciones, muros de contención, losas, tanques, canales, alcantarillas, subterráneos; para todo concreto en general y morteros de aplanados, sobre todo en obras hidráulicas.

VENTAJAS

- **Sikalite** contiene sustancias que sellan poros y repelen el agua.
- El **Sikalite** reduce la permeabilidad del concreto, plastifica la mezcla y aumenta las resistencias.
- Un concreto con **Sikalite** es menos permeable aún bajo presión de agua.
- Reduce la capilaridad del concreto evitando en muros la formación de salitre.

MODO DE EMPLEO

Se mide la cantidad necesaria de **Sikalite** por bachada, de acuerdo con el número de sacos de cemento que lleva la revoltura y se agrega en la arena. Nunca se deberá disolverlo en el agua de mezcla.

Dosificación:

0,5 kg por saco de cemento de 50 kg (1% peso del cemento).

DATOS TECNICOS

Tipo:	Aditivo en polvo a base de sustancias hidrófobas.
Color:	De blanco a beige.
Densidad aparente:	0,9 kg/l aprox.

PRECAUCIONES

Para asegurar resultados óptimos del concreto con **Sikalite**, deberá emplearse la mejor práctica en su elaboración, colocación, compactación y principalmente en el curado continuo durante 7 días. Se recomienda el revenimiento más bajo posible que permita una buena compactación y que el contenido de cemento no sea inferior a 250 kg por m³ de concreto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir inmediatamente al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir al médico.

ALMACENAMIENTO

2 años en su envase original, bajo techo en lugar fresco y seco.

DCT-HT-1135-06-01

ADVERTENCIA:

Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de Sika. La información que suministramos es correcta de acuerdo con nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al **Departamento Técnico de Sika**.

Regional Guadalajara:
Calle Toneles No. 2761
Fracc. Industrial El Álamo
Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44490
Tels. y Fax: (01 3) 666-28-02,
666-28-03, 666-28-05.
E-mail: sikagdl@sika.com.mx

Regional Hermosillo:
Periférico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C.P. 83200
Tels. y Fax: (01 6) 260-51-00,
218-50-55.
E-mail: sikahmo@sika.com.mx

Regional Bajío:
(Oficinas Generales y Planta)
Carretera Libre a Celaya Km 8,5
Fracc. Ind. Balvanera C.P. 76920
Corregidora, Querétaro.
Tels.: (01 4) 238-58-00, 225-01-22.
Fax: (01 4) 225-05-37.
E-mail: bajio.regional@mx.sika.com

Regional Monterrey:
Tercera Avenida No. 981
Col. Zimix Norte
Santa Catarina, Nuevo León.
C.P. 66350
Tels.: (01 8) 390-19-06, 390-19-07.
Fax: (01 8) 390-19-08.
E-mail: sikamty@sika.com.mx

Regional Naucalpan:
Blvd. Manuel Ávila Camacho No.675
Fracc. Ind. Alce Blanco
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53370
Tels.: (01) 5576-90-00, 5576-63-11.
Fax: (01) 5576-61-45.
E-mail: sikanau@sika.com.mx